AmphiSilan Putzfestiger

Specijalno sredstvo za grundiranje sa otapalima za učvršćivanje kritičnih podloga kod unutarnjih i vanjskih radova.

Opis proizvoda

Primjena	Sa AmphiSilan-Putzfestigerom se izrađuju temeljni premazi koji učvršćuju kritične podloge kao što su žbuke i stari premazi koji su upojni ili osipaju, obrušene gipsane površine, isprane boje s ljepilom i gipskartonske ploče. Sredstvo je posebno prikladno za temeljne premaze koji učvršćuju na povezanim sustavima za toplinsku izolaciju sa polistirolom ili toplinskim žbukama koje sadrže polistirol.
Svojstva materijala	■ otpornost na alkalne tvari ■ nema naprezanja ■ velika moć prodiranja u podlogu ■ nema žutila ■ sposobnost difuzije i apsorpcije
Osnova materijala	Smola od čistog akrilata i polimerizata
Pakiranje/Veličina pakiranja	10 l
Skladištenje	Na hladnom, ali bez opasnosti od smrzavanja.
Tehnički podaci	■ Gustoća: ca. 0,8 g/cm^3

Primjena

Priprema podloge	Podloge moraju biti bez onečišćenja, tvari koje razdvajaju i suhe. Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st. 3. Ovisno o stanju i svojstvima podloge namazati jedan do dva puta mokro na mokro ili raspršiti po površini. Na slabo ili neravnomjerno upojnim podlogama, kojima ipak treba učvrstiti površinu, AmphiSilan-Putzfestiger se može razrjediti sa najviše 10 % razrjeđivača Caparol AF-Verdünner. Nakon grundiranja ne smije nastati zatvoreni sjajni film. Površine grundirane sa AmphiSilan-Putzfestigerom prije daljnje obrade pustiti da se dobro osuše (pri 20 °C najmanje 12 sati, na nižim temperaturama odgovarajuće dulje, po potrebi više dana).
Razrjeđivanje	Ako je potrebno, isključivo sa razrjeđivačem Caparol AF-Verdünner.
Potrošnja	Ca. 150–300 ml/m^2 ovisno o stanju i svojstvima podloge. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.
Uvjeti primjene/vanjski uvjeti	**Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja:** Može se raditi i na mrazu, kad je podloga suha i bez leda.
Vrijeme sušenja	Pri +20 °C relativne vlažnosti zraka, može se dalje obrađivati najranije nakon 12 sati. Pri nižim temperaturama prostora i zidova osigurati odgovarajuće dulje vrijeme sušenja, po potrebi više dana.

Alat	Alatom za premazivanje otpornim na otapala nanijeti i dobro utrljati. Prskanje prikladnim Airless uređajima. Ne upotrebljavati prskalice na zrak pod pritiskom, jer mogu nastati eksplozivne smjese zraka.
Airless nanošenje	Kut prskanja: 60° Sapnica: 0,029" Pritisak prskanja: 50-60 bar Čišćenje alata i uređaja za rad tehničkim benzinom.

Upute

Oznake upozorenja «R» / Oznake obavijesti « S»	Zapaljivo. U dodiru s kožom može izazvati preosjetljivost. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati samo u originalnom spremniku na hladnom i dobro prozračenom mjestu. Čuvati odvojeno od izvora paljenja - zabranjeno pušenje. Spriječiti dodir s kožom i očima. Ako se proguta ne izazivati povraćanje, hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili ovaj spremnik. Kod nanošenja prskalicom ne udisati maglicu od prskanja. Primjenjivati samo u dobro prozračenim prostorima. Kod nedovoljnog prozračivanja nositi zaštitu za disanje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Za detalje vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Obratiti pažnju	Ne primjenjivati u osjetljivim područjima gdje nema dovoljno vremena za sušenje. Premazni materijali koji sadrže otapala se ne smiju primjenjivati u prostorijama u kojima se skladište prehrambeni proizvodi.
Odlaganje	Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu sa ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.
Kompatibilnost	AmphiSilan-Putzfestiger se ne smije miješati sa drugim materijalima.
HOS kategorija i granična vrijednost:	A(h): 750 g/l (2010); ovaj proizvod sadrži maks. 680 g/l
Kod proizvoda boja i lakova	M-GF02
Deklaracija sadržaja	Akrilna smola, alifati, ester, glikoleter.
Tehnička podrška	U ovom tiskanom napisu nisu mogle biti obrađene sve podloge koje se mogu naći u praksi i njihova obrada. Ako se obrađuju podloge koje nisu navedene u ovim tehničkim informacijama, potrebno je porazgovarati s nama ili našim vanjskim suradnicima. Rado ćemo Vam dati savjet vezano uz Vaš objekt.
Služba za korisnike	Caparol d.o.o., Sveta Nedelja, Obrtnička 15 tel: 01/3373-731 fax: 01/3373-733 mail: info@caparol.hr Više informacija: www.caparol.hr

Ove tehničke informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja tehnike i naših iskustava. U pogledu mnoštva raznih podloga i uvjeta na objektima, kupac / korisnik ima obvezu na vlastitu odgovornost provjeriti prikladnost naših proizvoda za predviđenu svrhu, stručno i propisno.
Tehničke informacije važe samo u najnovijem izdanju. Po potrebi se uvjerite u aktualnost ovog izdanja na adresi www.caparol.de.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
Niederlassung Berlin · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88