# Capadur DecorLasur

Ekološka, vodorazrjediva lazura za drvo na bazi poliuretana za vanjske i unutrašnje radove.

## Opis proizvoda

**Primjena**

Za oblikovanje u boji i zaštitu drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata i drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su drvene konstrukcije na pero i urez, ograde, šindra, balkonske ograde, oplate, pergole, itd., vani i unutra. Prije premazivanja pločastih drvenih materijala, kao npr. masivnih drvenih ploča ili šperploča s furniranim slojem, molimo obratiti pažnju na upute u BFS Upute br. 18, st. 2.2.3.
Capadur DecorLasur se za vanjsku primjenu može obogatiti sredstvom Caparol-Fungizid. Na taj način je površina premaza privremeno zaštićena od taloženja gljivica i algi. Caparol-Fungizid kao sredstvo za izradu zaštitnog filma djeluje tako da usporava taloženje. Ovisno o biološkoj opterećenosti, na jako ugroženim drvenim materijalima kao što su šper ploče (npr. ploče od primorskog bora), OSB ploče se u nekim slučajevima mora računati s ponovnim taloženjem i prije isteka uobičajenih garantnih rokova. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne primjenjivati kod unutrašnjih radova i na dječjim igračkama.

**Osobine materijala**

- razrjeđuje se vodom
- neškodljiva za okoliš
- površine se ne lijepe jedna za drugu
- velika elastičnost
- velika difuzivnost
- prikladna za dječje igračke prema DIN EN 71-3

**Baza materijala**

Poliuretanska akrilna disperzija.

**Pakovanje/veličina pakovanja**

- **Standardni tonovi:**
  750 ml: Kiefer, Eiche hell, Walnuß, Nußbaum, Palisander, Teak, Mahagoni, Ebenholz, bezbojan
  2,5 l: svi standardni tonovi
  5 l: bijeli, bezbojan
  375 ml: bezbojan

**Nijanse**

- **Standardne nijanse::**
  Bezbojni, Kiefer, Ebenholz, Eiche hell, Mahagoni, Nußbaum, Palisander, Teak, Walnuß, Weiß

Na ColorExpress stanicama (Capamix) se može izraditi i 89 posebnih nijansi iz 3D kolekcije prema karti nijansi, kao i u brojnim nijansama drugih kolekcija.

Napomena:
Pojedine nijanse su samo uslovno primjenjive kod vanjskih radova.
Informacije o tomu se mogu dobiti na upit. Bezbojnu lazuru Capadur DecorLasur kod vanjskih radova koristiti samo kao temeljni premaz ispod neke lazure u boji ili kao završni premaz na nekoj lazuri tamne boje, jer se inače ne može zajamčiti zadovoljavajuća UV zaštita. Za vanjske premaze izložene izravnom uticaju atmosferilija ne upotrebljavati bezbojnu lazuru.

**Stepen sjaja**

Svilenkasto-sjajni.
Stepen sjaja može varirati u ovisnosti od strukture i površine drveta.

CAPAROL

Skladištenje

Originalno zatvorena ambalaža stabilna u skladištenju najmanje 1 godinu.

Tehnički podaci

- Gustina: ca. 1,05 g/cm$^3$
- Udio čvrste tvari: ca. 35 %

## Primjena

Prikladne podloge

Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija.
Podloga mora biti čista, nosiva i bez tvari koje razdvajaju.
Vlažnost drveta ne smije kod elemenata stabilnih dimenzija prijeći 13%, a kod elemenata ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija 15%.
Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Oni su preduslov za trajnu zaštitu drveta s premaznim materijalima. Kod bijelo tonirane lazure može pod nepovoljnim uslovima doći do pojave žutih obojenja zbog sadržaja raznih sastojaka u drvetu.

Priprema podloge

**Nove drvene površine:**
Glatke drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti, sastojke u drvetu koji izbijaju, kao npr. smole i smolne kvržice, odstraniti. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capcryl Holzschutz-Grund.
**Stare drvene površine:**
Posivjele, istrošene drvene površine obrusiti do zdravog, nosivog tkiva, temeljito očistiti, a kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capacryl Holzschutz-Grund.

**Premazane drvene površine:**
Nenosive stare premaze potpuno odstraniti do drvene mase. Kod vanjskih radova prethodno impregnirati s Capacryl Holzschutz-Grund. Stare premaze koji čvrsto vežu obrusiti, očistiti i provjeriti podnošljivost na Capadur DecorLasur.

**Vanjske drvene površine ugrožene taloženjem gljivica i algi (preventivna zaštita):**
Priprema podloge kao što je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljno izmješati. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Caparol-Fungizid

**Vanjske drvene površine s talogom gljivica i algi**
Talog gljivica i algi temeljito oprati. Površine doraditi sa sredstvom Capatox. Priprema podloge kako je prethodno navedeno. Lazuri Capadur DecorLasur dodati 6 vol.% sredstva Caparol-Fungizid i temeljno izmješati. Molimo obratiti pažnju na tehničke informacije za Capatox i Caparol-Fungizid.

Način primjene

| **Upute za nanošenje prskanjem:** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **Radni pritisak / pritisak prskanja** | **Pritisak raspršivanja** | **Razrjeđivanje** | **Mlaznica** |
| Airless | 160–180 bara | | | 0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča |
| Airmix/Aircoat | 60–90 bara | 1–2,5 bara | max. 5 % | 0,23–0,28 mm = 0,009–0,011 inča |
| Finecoat | | | 10–25 % | 1,3–1,8 mm (3–4) |
| Visokotlačna posuda / pištolj | | 2–4 bara | 10–25 % | 1,5 mm |

Sistem nanošenja

**Obrada:**
Capadur DecorLasur prije upotrebe promiješati. Capadur DecorLasur se može nanositi kistom/četkom ili prskanjem. Za nanošenje prskanjem razrijediti vodom. Capadur DecorLasur zajedno sa sredstvom Caparol-Fungizid ne obrađivati prskanjem.

| **Izrada premaza:** | | |
|---|---|---|
| | **Vani**[1)] | **Unutra** |
| | **Drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijae** | |
| **Temeljni premaz** | Capacryl Holzschutz-Grund | Capadur DecorLasur |
| **Međupremaz** | 2 x Capadur DecorLasur | U pravilu nije potrebno |
| **Završni premaz** | Capadur DecorLasur | Capadur DecorLasur |

[1)] Za optimalnu UV zaštitu se mora premazati najmanje 3x u boji.

| | |
|---|---|
| Potrošnja | **Nanošenje kistom / četkom na glatkim drvenim površinama:**<br>Ca. 80–100 ml/m$^2$<br><br>**Nanošenje kistom / četkom na drvenim površinama hrapavim od piljenja:**<br>Ca. 200–250 ml/m$^2$ |
| Uslovi pri nanošenju | **Temperatura materijala, okolnog zraka i podloge:**<br>Min. 8 °C |
| Vrijeme sušenja | Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka površina je suha na dodir nakon 20 – 30 minuta, čvrsto hvata nakon 2 – 3 sata, a potpuno suha i može se premazivati nakon 6 – 8 sati. Niže temperature i veća vlažnost zraka mogu produžiti vrijeme sušenja. |

## Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

| | |
|---|---|
| Obratite pažnju (stanje na dan štampanja) | Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. |
| Odlaganje | Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala se mogu odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrdnute boje ili kao kućno smeće. |
| HOS | A(e), 130 g/l; maks. 30 g/l |
| Proizvodni kod boja i lakova | M-KH01 |
| Deklaracija sadržaja | **Sastojci prema VdL-RL01:**<br>Poliuretanska / poliakrilatna smola, pigmenti u boji, voda, glikoli, ester alkohol, aditivi, konzervans |
| Služba za kupce | Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježevo b.b.<br>Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba<br>Više informacija: www.caparol.ba |



Ove Tehnicke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i nasih iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na odredenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost nasih materijala za predvidenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, strucno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje vaziti.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
**CAPAROL Sarajevo d.o.o.** · Binjezevo b.b. BIH-71240 Hadzici · Telefon +387(0)33 428-265 · Telefax +387(0)33 420-184 · Internet www.caparol.ba