

# Dupa-inn N° 1

Jednoslojna izolacijska boja s otapalima, za unutarnje radove. Otporna na ribanje, dobro pokriva.



## Opis proizvoda

Primjena	Unutarnja boja na bazi otapala, bez aromata, velike pokrivne moći. Posebno je prikladna kao jednoslojna izolacijska boja kao i izolacijski premaz na površinama sa mrljama od nikotina i osušenim mrljama od vode. Potpuno izolirajuće djelovanje se najčešće postiže jednim premazom. Dupa-inn N° 1 se može sigurno koristiti na polistirolu. Tvari koje prodiru izolira optimalno, a ipak ne razgrađuje stiropor.										
Osobine materijala	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ jako izolacijsko djelovanje</li> <li>■ velika pokrivna moć, pa je većinom potreban samo jedan premaz</li> <li>■ otpornost na ribanje</li> <li>■ difuzivna</li> <li>■ neosjetljivost na mraz</li> <li>■ lagana i jednostavna obrada</li> </ul>										
Baza materijala	Polimerna smola										
Pakovanje/veličina pakovanja	5 l, 12,5 l										
Nijanse	Bijela.  Nijansira se samo s uljanim bojama u tubi do najviše 2%. Kod samostalnog nijansiranja potrebnu ukupnu količinu međusobno pomiješati da se izbjegnju razlike u tonu boje.  Kod naručivanja 100 litara i više u istoj nijansi, u istoj narudžbi, pastelni tonovi se isporučuju i tvornički, na upit.										
Stepen sjaja	Mat										
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.										
Tehnički podaci	■ Gustina: ca. 1,5 g/cm <sup>3</sup>										
Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>unutra 1</th> <th>unutra 2</th> <th>unutra 3</th> <th>vani 1</th> <th>vani 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno</p>	unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2	+	+	-	-	-
unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2							
+	+	-	-	-							



## Primjena

Prikladne podloge	Podloge moraju biti čiste, bez tvari koje razdvajaju i suhe. Pridržavati se uputa VOB dio C, DIN 18363, st. 3.
Priprema podloge	Čvrste slabo upojne mineralne podloge kao i nosive stare mat premaze, obrađivati direktno. Na jako upojnim podlogama koje se osipaju kao i na mekim obrušenim gips žbukama temeljni premaz sa Caparol-Tiefgrund TB ili AmphiSilan-Putzfestiger.  Zaprljanja od nikotina kao i mrlje od čađi ili masnoća isprati vodom uz dodatak odmašćujućeg sredstva za čišćenje u domaćinstvu i pustiti da se dobro osuše. Isušene mrlje od vode očistiti četkom.
Način primjene	Nanosi se alatom otpornim na otapala (kist/četka/valjak) kao i prikladnim Airless aparatima.  <b>Airless nanošenje:</b> Kut: 50° Sapnica: 0,021" Pritisak: 150 - 180 bara Za Airless nanošenje potrebno je Dupa-inn N <sup>o</sup> 1 procijediti prije špricanja. Uređaje za rad nakon uporabe očistiti tehničkim benzinom ili uljnim razrjeđivačem.
Sistem nanošenja	Zasićeni ravnomjerni premaz sa nerazrjeđenim Dupa-inn N <sup>o</sup> 1. Na kontrastnim, kao i na jako upojnim površinama izvesti prethodno temeljni ili međupremaz sa CapaGrund Universal.
Potrošnja	Ca. 180 ml/m <sup>2</sup> po prolazu na glatkoj podlozi. Na hrapavim površinama odgovarajuće više. Točnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.
Uslovi pri nanošenju	<b>Donja temperaturna granica kod obrade:</b> Može se obrađivati i po mrazu, ako je podloga suha i bez leda. Za besprijekornu obradu je i pri nižim temperaturama potrebno osigurati temperaturu materijala od najmanje. +10 °C.
Vrijeme sušenja	Pri +20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka, površinski suho nakon 4 – 6 sati. Može se premazivati nakon 12 sati. Potpuno osušeno i može se izlagati opterećenjima nakon ca. 2 tjedna. Pri nižim temperaturama i većoj vlažnosti zraka ova se vremena produljuju.
Napomena	U prostorima u kojima se skladište ili proizvode živežne namirnice ne smiju se upotrebljavati nikakva sredstva za grundiranje koja sadrže otapala. Stoga u tim prostorima za temeljni premaz treba koristiti isključivo Caparol AquaSperrgrund te završni premaz bez otapala, kao što je Ineko-plus. Nakon premazivanja sa Dupa-inn N <sup>o</sup> 1, zbog isparavanja otapala, u početku se može osjetiti miris na otapalo te je stoga potrebna odgovarajuća ventilacija, koja može skratiti vrijeme isparavanja otapala. U osjetljivim prostorima, koristite AquaSperrgrund ili Aqua-inn N <sup>o</sup> 1. Dupa-inn N <sup>o</sup> 1 nije pogodan za premaze u prostorima koji su stalno izloženi vodenoj pari. Nanesite premaz "mokra na mokro" bez prekida, izbjegavajući preklapanje. Zbog različitih podloga i mogućih reakcija sa otapalom, uvijek preporučamo izradu probnog premaza na objektu.

## Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»	Zapaljiva tekućina i para. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. Čuvati izvan dohvata djece. Čuvati odvojeno od topline/iskre/otvorenog plamena/vrućih površina. – Ne pušiti. Ne udisati plin/pare/aerosol. Spriječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Rabiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. AKO SE PROGUTA: isprati usta. NE izazivati povraćanje. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.
Odlaganje	Samo ambalažu praznu bez ostatka davati na reciklažu. Pakiranja s ostacima materijala odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove.
HOS	A(g), 350 g/l; maks. 350 g/l
Proizvodni kod boja i lakova	M-PL01
Deklaracija sadržaja	Alkidna smola, titan-dioksid, silikati, kalcij-karbonat, alifati, aditivi.
Bliži podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

# TEHNIČKA INFORMACIJA 385

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Industrijska 27, Hadžići  
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: [info@caparol.ba](mailto:info@caparol.ba)  
Više informacija: [www.caparol.ba](http://www.caparol.ba)



## Tehnička informacija 385 - Stand: April 2024

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje važiti.

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de)  
**CAPAROL Sarajevo d.o.o.** · Industrijska 27 BIH-71240 Hadžići · Telefon +387(0)33 428-265 · Telefax +387(0)33 420-184 · Internet [www.caparol.ba](http://www.caparol.ba)