Tehničke informacije br. 030

Capalac /Capalac mix Vorlack

Prvi lak bez aromata za drvo i grundirani metal, za vanjske i unutarnje radove.

Opis proizvoda

Namjena:
Za prvo lakiranje drvenih i metalnih površina, za vanjske i unutarnje radove.

Svojstva:
– otapala bez aromatičnih tvari – bez mirisa
– dobro pokrivanje, velika moć pokrivanja rubova
– velika moć zapunjavanja
– visoka stabilnost
– velika elastičnost
– izvrsna svojstva prijanjanja
– odlično se brusi
– ravnomjerno razmazivanje
– tiksotropičnost, gustoća kod koje nema kapanja
– bez olova i kromatskih tvari
– brzo prosušivanje
– u Capalac mix Systemu može se napraviti 18.000 nijansi
– za plemenita i visokovrijedna lakiranja
– otpornost na vremenske utjecaje
– optimalno usklađenost nijansi sa (Capalac) bijelim lakovima

Osnovna tvar:
Alkidna smola bez aromata, sadrži otapala.

Gustoća:
ca. 1,5 g/cm3.

Stupanj sjaja:
Mat.

Nijanse boja:
Bijela. Sa najviše 5% Capalac Hochglanz Buntlack ili Capalac mix može se nijansirati u ca. 18.000 nijansi boja.

Napomene o opasnosti i savjeti za sigurnost:
Zapaljivo. Ne smije dospijeti djeci u ruke. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu na mjestu s dobrim prozračivanjem. Držati dalje od izvora vatre – Ne pušiti. Paru / Aerosol ne udisati. Izbjegavati dodir s očima i kožom. Kod nedovoljnog prozračivanja koristiti naprave za zaštitu disanja. Upotrebljavati samo u dobro prozračenim prostorima. Ako se proguta, ne izazivati povraćanje. Odmah se posavjetovati s liječnikom i pokazati ambalažu ili ovu etiketu. Ne smije dospijeti u kanalizaciju/vode i plodno tlo.
Posebni postupak kod požara: nema
GGVS/ADR: Rn 2314(2)
Pobliži podaci: Vidjeti Sigurnosni list.

Skladištenje:
Na hladnom. Ambalažu držati čvrsto zatvorenu.

Zbrinjavanje otpada:
Na oporabu davati samo ambalažu praznu bez ostatka. Pakiranja s ostacima ostavljati na sabirnom mjestu za stare lakove. Tekuće ostatke materijala koji ne sadrže halogenirana otapala zbrinjavati kao stare boje i lakove. (Švicarska: VVS-Code 1620)

Šifra proizvoda za boje i lakove:
M-LL01

Veličina pakiranja:
Capalac Vorlack
375 ml, 750 ml; 2,5 litre i 10 litara
Capalac mix Vorlack
500 ml; 1 litra, 2,5 litre i 10 litara

Obrada

Prikladne podloge:
Grundirano drvo i grundirani metal.

Priprema podloge:
Grundirano drvo i grundirane metalne površine obrusiti i očistiti.

Obrada:
Prije uporabe dobro promiješati. Po potrebi razrjediti sa Dupa-inn Verflüssiger (bez aromata) ili sa Capalac Kunstharz-Verdünner razrjeđivačem umjetnih smola. Capalac / Capalac mix Vorlack se može nanositi četkom, valjkom ili prskanjem.

Temperatura obrade:
Temperatura materijala, zraka i podloge najmanje 5°C.

Čišćenje alata i pribora:
Nakon upotrebe, benzinom odnsono zamjenom za terpentin.

Naputak

Stručna služba za potrošače za hitne obavijesti:
Ober-Ramstadt
Tel. 06154 / 711777
Fax br.: 0 6154 / 7113 51
e-Mail: info@caparol-hr.com

Naputci za nanošenje prskanjem:

	Ø mlaznice	Pritisak	Razrjeđenje	DIN 4 mm konzistenc.
Visoki pritisak	1,2–1,8 mm	3–5 bar	5–15 Vol.%	90 sec.
Niski pritisak	1,5 mm	0,2–0,5 bar	5–20 Vol.%	30 sec.
Airless	0,011 inch	160 bar	—	tvornički viskozitet

Sastav premaza:

Podloga	Primjena	Priprema podloge	Impregniranje	Grundiranje	Međupremaz	Završni premaz
Drvo, drveni materijali	**Unutra**	Obrusiti	—	Capalac Vorlack	—	**Capalac Weiß-, Buntlacke ili Vorlack**
Drvo	**Vani**	BFS Nr. 3+18	Capalac Holz-Imprägniergrund	Capalac Vorlack	Capalac Weiß-, Buntlacke ili Vorlack	
Željezo, čelik	**Unutra**	Skinuti hrđu / odmastiti	—	Capalac Unigrund ili Rostschutzgrund	—	
	Vani	Skinuti hrđu / odmastiti	—	2x Capalac Unigrund ili 2x Rostschutzgrrund	Capalac Weiß-, Buntlacke ili Vorlack	
Cink	**Unutra**	BFS br. 5	—	Disbon 481 EP-Uniprimer ili	—	
	Vani	BFS br. 5	—	Disbon 481 EP-Uniprimer	Capalac Weiß-, Buntlacke ili Vorlack	
Aluminij / Bakar	**Unutra**	BFS br. 6	—	Capalac Unigrund	—	
	Vani	BFS br. 6	—	Capalac Unigrund	Capalac Weiß-, Buntlacke ili Vorlack	
Tvrdi PVC	**Unutra / Vani**	BFS br. 22	—	Capalac Unigrund	—	
Nosivi stari premazi	**Unutra / Vani**	Izbrusiti / očistiti lužinom	Oštećena mjesta na odgovarajući način pripremiti prema podlozi i grundirati.		Ako je potrebno Capalac Weiß-, Buntlacke ili Vorlack	

Potrošnja:

Potrošnja ml / m2 / premazu	Četka	Valjak	Prskanje: Visoki pritisak	Prskanje: Airless	Prskanje: Niski pritisak
Uspravne površine	80 – 110	70 – 90	100	90	100
Ležeće površine	120	120	120	120	120

Vrijeme sušenja:

Pri 20°C i 65% relativne vlažnosti zraka	Otpornost na prašinu	Može se primati	Može se premazivati	Može se ponovo prskati
Nakon sati	2	4	5 – 8	5 – 8

Kod nižih temperatura i više vlažnosti zraka se vremena sušenja produljuju.

Tehničke informacije br. 030 – Stanje: srpanj 2000

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u dotičnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj tiskani napis prestaje važiti.
CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co Vertriebs KG · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 7113 91 · Internet www.caparol.de **Niederlassung Berlin** · Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin · Telefon (0 30) 63 94 6-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88