

CapaSol ThiX

Univerzalni vodorazrjedivi dubinski grund, namijenjen za nanošenje valjkom



Opis proizvoda

Primjena

CapaSol ThiX je transparentno specijalno sredstvo za grundiranje, na bazi akrila, sa odličnom sposobnošću prodiranja u podlogu i izjednačavanja upojnosti čvrstih, mineralnih podloga u vanjskim i unutarnjim prostorima, koje jako ili nejednoliko upijaju.

CapaSol ThiX je idealan za nanošenje na porozne, upojne površine kao što su žbuke, gipskartonske ploče, nepečena cigla, zidovi od porobetona u unutarnjim prostorima, zidovi od vapnenca, kao i jako upojne stare premaze.

Guste, glatke površine preporučamo grundirati ovisno upojnosti, sa Caparol-Tiefengrund TB ili Caparol-Haftgrund.

Osobine materijala

- nanosi se valjkom
- ugodnog mirisa
- odlična sposobnost prodiranja u podlogu
- lako se obrađuje
- učvršćuje podlogu

Modificirana, vodena disperzija umjetne smole.

Pakovanje/veličina pakovanja

5 l, 10 l

Skladištenje

Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja.

Tehnički podaci

- Gustina: ca. 1,0 g/cm³

Pogodno prema Tehničkoj informaciji br. 606 Definiranje područja primjene

unutra 1	unutra 2	unutra 3	vani 1	vani 2
+	+	+	+	+
(-) nije pogodno / (○) ograničeno pogodno / (+) pogodno				

Primjena

Prikladne podloge

Podloga mora biti čista, bez tvari koje razdvajaju i suha.
Obratiti pažnju na VOB dio C, DIN 18 363 st.3.

Priprema podloge

Molimo da u odnosu na prikladnost za različite podloge i pripremu tih podloga obratite pažnju na naše Tehničke informacije br. 650 "Podloge i njihova priprema".

Razrjeđivanje

Ako je potrebno, sa vodom u omjeru do 1 : 2 (1 dio Capasol ThiX : 2 dijela vode). Nakon razrjeđivanja, moguće je nanošenje četkom, dok se nanošenje valjkom ne preporučuje.



TEHNIČKA INFORMACIJA 624

Sistem nanošenja	Ovisno o upojnosti podloge nerazrjeđen valjkom. Po potrebi, razrjeđen sa 1 dijelom vode, do potpunog zasićenja podloge, a u slučaju potrebe dobro utrljati četkom ili kistom mokro na mokro. Na jako upojnim podlogama nanijeti u jednom sloju nerazrjeđeni materijal, do zasićenja površine. Grundiranjem ne smije nastati nepropusni, sjajni film. Alat kojim se nanosi materijal potrebno je odmah nakon upotrebe ispirati vodom. Kod razrjeđivanja, ne preporuča se nanošenje valjkom.
Potrošnja	Ovisno o načinu nanošenja, stupnju razrjeđenosti i upojnosti podloge ca. 50–200 ml/m ² . Tačnu potrošnju odrediti probnim premazivanjem.
Uslovi pri nanošenju	Donja temperaturna granica kod obrade i sušenja: +5 °C za okolni zrak i podlogu.
Vrijeme sušenja	Pri +20 °C i 65% relativne vlažnosti zraka može se dalje obrađivati nakon ca. 12 sati. Pri nižim temperaturama vrijeme sušenja se produžuje.
Alat	Pripremljeno za nanošenje valjkom (poliamidni valjak 13 mm). Moguće je nanošenje i kistom ili četkom, a također i strojno visokotlačim uredajima za špricanje, kao i nanošenje Airless uredajima.
Napomena	Airless nanošenje: Ugao: 60° Dizna: 0,029" Pritisak: 50 bar Uređaje za rad očistiti vodom odmah nakon upotrebe. CapaSol ThiX nije prikladan za vodoravne površine izložene djelovanju vode.

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Obratite pažnju (stanje na dan štampanja)	Čuvati izvan dohvata djece. Koristiti samo na otvorenom ili u dobro prozračenom prostoru. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati pare/aerosol. Koristiti kombinirani filter A2/P2. Sadrži: 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on, 2-Metil-2H-izotiazol-3-on. Može izazvati alergijsku reakciju
Odlaganje	Na reciklažu davati samo ambalažu praznu bez ostataka. Tekući ostaci materijala mogu se odlagati kao otpaci boja na bazi vode, osušeni ostaci kao stvrhnute boje ili kao kućno smeće.
HOS	A(h): 30 g/l; maks. < 1 g/l
Proizvodni kod boja i lakova	BSW20 (prije: M-DF01)
Deklaracija sadržaja	Poliakrilat, polisiloksan, voda, aditivi, sredstva za konzerviranje (metilizotiazolinon, benzizotiazolinon)
Bliži podaci	Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.
Služba za kupce	Caparol d.o.o. Sarajevo, Hadžići, Binježev b.b. Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba Više informacija: www.caparol.ba

Tehnička informacija 624 · Stand: Novembar 2017

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i nasih iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost nasih materijala za predviđenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojem se radi, strucno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje važiti.

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH · Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt · Telefon (0 6154) 71-0 · Telefax (0 6154) 711351 · Internet www.caparol.de
CAPAROL Sarajevo d.o.o. · Binježev b.b. BIH-71240 Hadžići · Telefon +387(0)33 428-265 · Telefax +387(0)33 420-184 · Internet www.caparol.ba