

Capacryl Holzschutz-Grund

Vodorazrjeđivi, bezbojni temeljni premaz za zaštitu drveta sa preventivnim djelovanjem protiv plavila i taloženja gljivica štetnih za drvo. Samo za vanjske radove.

Opis proizvoda

Primjena	Za impregniranje drvenih elemenata stabilnih dimenzija kao što su prozori i vrata, drvenih elemenata ograničeno stabilnih dimenzija kao što su prozorski kapci, kućna vrata, konstrukcije od dasaka na pero i utor, stolarija i sl. i za drvene elemente nestabilnih dimenzija kao što su ograde, šindra, balkonske ograde, pergole, itd. Samo za vanjsku primjenu. Capacryl Holzschutz-Grund služi za zaštitu vanjskog drveta od truleži i plavila, a koje nije izloženo jakom statičkom opterećenju i nije u dodiru s tlom. Vanjski prozori i vanjska vrata se smiju sa svih strana obraditi sa Capacryl Holzschutz-Grund.
Osobine materijala	<ul style="list-style-type: none"> ■ razrjeđuje se vodom ■ preventivna zaštita protiv štetnih gljivica koje izazivaju obojenja na drvetu ■ izvanredna moć prodiranja
Baza materijala	Alkidna emulzija. Vrsta proizvoda: Sredstvo za zaštitu drveta (PA 8) Reg.-Br.(BauA): N-40498 Aktivne tvari: 8g/L. Propiconazol i 4g/L. IPBC
Pakovanje/veličina pakovanja	1l, 2,5l, 10l
Nijanse	Bezbojna
Skladištenje	Na suhom i hladnom mjestu, bez opasnosti od smrzavanja. Originalno zatvorena ambalaža uskladištiva 24 mjeseca.
Tehnički podaci	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gustina: ca. 1,01 g/cm³

Primjena

Prikladne podloge	Nepremazani drveni elementi stabilnih, ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija. Podloga mora biti čista, nosiva, suha i bez tvari koje razdvajaju. Vlažnost drveta smije kod drveta stabilnih dimenzija iznositi najviše 13%, a kod drveta ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzija najviše 15%. Pridržavati se temeljnih načela konstruktivne zaštite drveta. Ista su preduvjet za trajnu zaštitu drveta premaznim materijalima.
Priprema podloge	Drvene površine obrusiti u smjeru vlakana, temeljito očistiti i odstraniti sve sastojke koji izbijaju na površinu, npr. smolu i grudice smole. Oštre rubove odlomiti (vidjeti u BFS Uputu br. 18).



Sistem nanošenja

Podloga	Primjena	Priprema podloge	Impregniranje	Grundiranje	Međupremaz	Završni premaz
Drveni elementi ograničeno stabilnih i nestabilnih dimenzijae	Vani	BFS Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capadur Color	Capadur Color
Drveni elementi stabilnih dimenzija	Vani	BFS Nr. 18	Capacryl Holzschutz-Grund	Capacryl Holz-IsoGrund ¹⁾	Capacryl PU-Vorlack ili Capacryl PU-Gloss/PU-Satin	Capacryl PU-Gloss/PU-Satin

¹⁾ Kod drveta sa vodotopivim sastojcima koji puštaju boju uvijek koristiti Capacryl Holz-IsoGrund. Mjesta rezanih grana tj. čvorove premazivati 2x.

Potrošnja	Ca. 80-100 ml/m ² po prolazu, ovisno o upojnosti. Minimalna količina nanošenja 120–140 ml/m ² za djetvornu zaštitu drveta. Ove vrijednosti potrošnje su orijentacione i mogu odstupati ovisno o podlozi i stanju i svojstvima podloge. Točnu potrošnju odrediti prethodnim probnim premazivanjem.						
Uslovi pri nanošenju	Temperatura materijala, zraka i podloge: Min. 5 °C						
Vrijeme sušenja	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka</th> <th>Suho na dodir</th> <th>Može se premazivati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Nakon sati</td> <td>2</td> <td>24</td> </tr> </tbody> </table>	Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka	Suho na dodir	Može se premazivati	Nakon sati	2	24
Pri 20 °C i 65 % relativne vlažnosti zraka	Suho na dodir	Može se premazivati					
Nakon sati	2	24					
Čišćenje alata	Kod nižih temperatura i veće vlažnosti zraka vrijeme sušenja se produljuje. Vodom nakon uporabe.						

Savjeti za sigurno rukovanje i dodatne napomene

Oznake upozorenja «H» / Oznake obavijesti «P»

Proizvod je namjenjen samo za profesionalnu primjenu.

Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima. Čuvati izvan dohvata djece. Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti. Ne udisati pare/aerosol. Sprječiti dodir s očima, kožom ili odjećom. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Skladištiti na dobro prozračenom mjestu. Čuvati u dobro zatvorenom spremniku. Biocidni pripravak.

Ne koristiti u unutarnjim prostorima kao ni u staklenicima niti u saunama. Ne koristiti na drvetu koje je namijenjeno za izravni dodir s prehrambenim proizvodima i stočnom hranom ili biljkama ili se koristi u ili na pčelinjacima. Ne skladištiti na temperaturama ispod +5 °C ili preko +30 °C.

Odlaganje

Na reciklažu davati samo praznu ambalažu bez ostataka. Ambalažu s ostacima odlagati na sabirnom mjestu za stare lakove. Šifra otpada prema Europskom katalogu otpada: 030205 druga sredstva za zaštitu drveta koja sadrže opasne tvari.

HOS

A(h), 30 g/l; maks. 30 g/l

Proizvodni kod boja i lakova

HSM-LV10

Deklaracija sadržaja

Aktivne tvari: 8 g/l propiconazol i 4 g/l IPBC.

Bliži podaci

Vidjeti Sigurnosno-tehnički list.

Služba za kupce

Caparol d.o.o. Sarajevo, Industrijska 27, Hadžići
Tel: 00387 (0)33 428 265 Fax: 00387(0)33 420-184 mail: info@caparol.ba
Više informacija: www.caparol.ba

Tehnička informacija 033 - Stand: April 2024

Ove Tehničke Informacije su sastavljene na temelju najnovijeg stanja struke i naših iskustava i spoznaja. U pogledu raznovrsnosti podloga i uvjeta na određenom objektu kupcu/korisniku ostaje obaveza provjeriti prikladnost naših materijala za predviđenu namjenu u doticnim uvjetima objekta na kojemu se radi, stručno i prema vrsti posla, na vlastitu odgovornost. Pojavom novog izdanja ovaj dokument prestaje važiti.